

HOJA TECNICA

IMPREFIX T 95

ARTICULO : 02470

FECHA : 24/10/2017

CARACTERISTICAS GENERALES

- DESCRIPCIÓN** Barniz acrílico de dispersión acuosa de muy buen brillo para aplicar desde el TINTERO de impresoras offset. Muy buena transferencia, secado lento, buena resistencia al frote.
- EQUIPO DE BARNIZADO** Tintero de impresoras offset.

DATOS TÉCNICOS

- PESO ESPECIFICO** 1.03 gr/ml, aprox.
- VALOR DE PH** 8.0 – 8.7
- RESISTENCIA AL BLOQUEO** Buena
- BRILLO** Muy bueno
- SECADO** Lento

APLICACIÓN

- DILUCIÓN** Usar tal cual, regular el secado con Retardante 111.
- SECADO** Aire, aire caliente o infrarrojo.
- CANTIDAD A APLICAR** 1 – 2,5 gr. húmedo/m2
- LIMPIEZA** Limpiar con agua o con Lavafix A3.
- PARADAS DE MAQUINA** Rociar con Retardante 111, los rodillos, plancha y mantilla, durante las paradas para evitar el secado barniz.

OBSERVACIONES

- ALMACENAMIENTO** Guardar bajo techo. Evite el congelamiento! Mantenerlo lejos de fuentes de calor. Cierre bien el envase luego de usar.
- RECOMENDACIONES** Los barnices al agua secan muy rápido. Lavar con agua inmediatamente los elementos en contacto con el barniz. Con fondos grandes puede ser necesario espolvorear con polvo antirretinte.

ENVASES

Bidones x 10 Kg

0247010

Esta información se confecciona con el mejor conocimiento a nuestra disposición. Dado que el uso de este producto no está bajo el control de DB Distribuidora SA, es responsabilidad del usuario determinar lo que constituye un uso seguro para una aplicación o un producto específico.